

ابر روان کننده و کاهنده قوی آب PSN419

کاهنده شدید آب و افزایش دهنده کارایی بتن

PSN419 ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر با کاهنده‌گی شدید نسبت آب به سیمان می‌باشد. این محصول افزایش دهنده کارایی بتن بوده و موجب افزایش مقاومت فشاری بتن در تمام سنین می‌گردد.

بالا و باریک

- ۱- مناسب برای سیستم قالب‌های تولی و لغزنه
- ۲- مناسب برای قطعات بتنی پیش ساخته (HSC)
- ۳- ساخت بتن های پر مقاومت (SSC)
- ۴- ساخت بتن های خود تراکم (HPC)
- ۵- ساخت بتن های توانمند (WRC)
- ۶- ساخت بتن های ناپذیر (WRCC)
- ۷- ساخت ملات های نیلینگ
- ۸- ساخت بتن های اکسپوز

منظقه با استانداردهای :

- ISIRI 2930 – ASTM C1017 –
ASTM C1017M - ASTM C494 – EN 934

میزان مصرف :

میزان بهینه مصرف PSN419 باتوجه به آزمایش‌های کارگاهی و طرح اختلاط (مقدار و نوع سیمان، شن، ماسه، آب و مصالح دیگر

خواص و اثرات:

- ۱- ساخت بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۳ تا ۰/۴
- ۲- کاهش عیار سیمان ۳
- ۳- افزایش کارپذیری و روانی بتن (ایجاد سیالیت پیش از گیرش)
- ۴- عدم ایجاد آب افتادگی و جدایی سنگانه ها
- ۵- حفظ کارایی بالا
- ۶- سهولت پمپاژ بتن
- ۷- عدم نیاز به ویره
- ۸- کاهش استهلاک دستگاه پمپ بتن
- ۹- کاهش نفوذپذیری یون های زیان آور مانند کلر و سولفات
- ۱۰- امکان استفاده هم زمان با میکر و سیلیس، سیمان سرباره و خاکستر بادی
- ۱۱- افزایش چسبندگی بتن به آرماتور
- ۱۲- افزایش مقاومت فشاری بتن

کاربرد:

- ۱- اجرای سازه هایی با تراکم آرماتور

تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

و دمای هوا و روش اختلاط) تعیین میگردد .
دوز مصرف پیشنهای بین 0.9 تا 0.2 درصد
وزن سیمان و مواد جایگزین سیمان (سیمان
سرباره ، میکروسیلیس و خاکستر بادی) میباشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مایع	حالت فیزیکی
قهقهه ای روش	رنگ
1.11 g/cm^3	وزن مخصوص
ندارد	یون کلر

نوع بسته بندی :

گالن ۲۰ و مخزن ۱۱۰۰ کیلوگرمی

نکات ایمنی :

این ماده آتش زانبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود.
در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

- **روش استفاده :**
- افزودنی پس از اختلاط کامل دیگر مواد، به همراه آب به بتن اضافه گردد.
 - به بتن آماده در تراک میکسر یا هنگام ساخت بتن به بچینگ اضافه گردد.
هیچ زمان افزودنی بطور مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود.

زمان اختلاط و رسیدن به رؤلولوژی مناسب بر حسب حجم سیمان متغیر است. به ازای هر متر مکعب بین 60 تا 90 ثانیه زمان برای اختلاط مورد نیاز است.

- **شرایط نگهداری :**
- در بسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای $30-40^\circ\text{C}$ به مدت یک سال پس از

