

ابر روان کننده و کاهنده قوی آب PSR410

کاهنده شدید آب و افزایش دهنده زمان کارایی بتن

PSR410 ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات با کاهنده شدید نسبت آب به سیمان میباشد . این محصول افزاینده کارایی و اسلامپ داشته و نقش بسیار مهمی در مقاومت نهایی دارد . PSR410 برای بتن ریزی در آب و هوای گرمسیری طراحی شده است .

كاربرد :

- مناسب برای شرایط آب و هوایی باد خیز و گرمسیر
- اجرای سازه هایی با تراکم آرماتور بالا
- ساخت بتن های پر مقاومت (HSC)
- ساخت بتن های خود تراکم (SSC)
- ساخت بتن های توانمند (HPC)
- ساخت ملات های نیلینگ
- ساخت بتن های اکسپوز

منطبق با استانداردهای :

- ISIRI 2930 – ASTM C1017 –
- ASTM C1017 M- ASTM C494
- EN 934

خواص و اثرات:

- ساخت بتن با نسبت آب به سیمان $\frac{1}{3}$ تا $\frac{4}{5}$.
- کاهش عیار سیمان
- افزایش کارپذیری و روانی بتن (ایجاد سیالیت پیش از گیرش)
- عدم ایجاد آب افتادگی و جدایی سنگدانه ها
- افزایش انسجام و اسلامپ بتن از ۲ به ۲۳ دقیقه
- حفظ کارایی بین ۶۰ تا ۱۵۰ دقیقه
- سهولت پمپاژ بتن
- عدم نیاز به ویره
- کاهش نفوذپذیری یون های زیان اور مانند کلر و سولفات
- افزایش چسبندگی بتن به آرماتور
- جلوگیری از ایجاد درز سرد
- ساخت و حمل بتن برای مسافت های طولانی

دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای $10\text{--}30^{\circ}\text{C}$ به مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	
مایع	حالت فیزیکی
قهقهه ای روشن	رنگ
$1/11\text{g/cm}^3$	وزن مخصوص
ندارد	یون کلر

■ نوع بسته بندی:

گالن ۲۰ و مخزن ۱۱۰ کیلوگرمی

■ نکات ایمنی:

این ماده آتش را نبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شوداده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

■ میزان مصرف:

میزان بهینه مصرف PSR410 باتوجه با آزمایش های کارگاهی و طرح اختلاط (مقدار و نوع سیمان ، شن ، ماسه ، آب و مصالح دیگر و دمای هوا و روش اختلاط) تعیین میگردد . دوز مصرف پیشنهای بین $۰/۶\text{--}۰/۹$ تا $۰/۹\text{--}۰/۱۰$ درصد وزن سیمان و مواد جایگزین سیمان (سیمان سرباره ، میکروسیلیس و خاکستر بادی) میباشد.

■ روش استفاده :

- ۱- افزودنی پس از اختلاط کامل دیگر مواد، به همراه آب به بتن اضافه گردد.
- ۲- به بتن آماده در تراک میکسر یا هنگام ساخت بتن به بچینگ اضافه گردد. هیچ زمان افزودنی بطور مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود.

زمان اختلاط و رسیدن به رؤلولوژی مناسب بر حسب حجم سیمان متغیر است. به ازای هر متر مکعب بین $۹۰\text{--}۶۰$ ثانیه زمان برای اختلاط مورد نیاز است.

■ شرایط نگهداری :

در بسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به

