

مکمل بتن JS504

ساخت بتن پر مقاومت و نفوذ ناپذیر ، دارای مقاومت فشاری بالا

JS504 افزودنی با خاصیت پوزولانی و به حالت ژل میباشد که افزاینده خاصیت رئولوژیکی بتن در شکل خمیری برای ساخت بتن با مقاومت فشاری و بسیار نفوذ ناپذیر به کار می رود. مکانیزم عملکرد این محصول ، واکنش با هیدروکسید کلسیم آزاد شده ناشی از هیدراسیون سیمان است. محصول ساخت شده بدلیل وجود مواد واترپروف بتن را بسیار نفوذ ناپذیر کرده ، دوام و پایداری آن را افزایش می دهد.

خواص و اثرات :

کاربرد :

- ۱- ساخت انواع مخازن ، کالاهای آب و فاضلاب و تصفیه خانه ها
- ۲- ساخت سازه های دریابی، اسکله، پل و سد
- ۳- افزایش دوام بتن در سازه های حجمی
- ۴- ساخت بتن های پر مقاومت
- ۵- ساخت سازه های در معرض حمله یون های مخرب شیمیایی و مواد خورنده

منطبق با استانداردهای :

- ISIRI 6047- ISIRI490- BS EN 12390-8 - BS EN 1881-122 – ASTM C1202 – ASTM C494

- کاهش نسبت آب به سیمان
- کاهش عیار سیمان مصرفی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد
- افزایش روانی و کارایی بتن
- افزایش تراکم و درنتیجه دوام بتن
- افزایش مقاومت فشاری بتن بین ۳۵ تا ۷۰ درصد
- افزایش استحکام کششی و نفوذ ناپذیری بتن
- افزایش مقاومت بتن در برابر چرخه ذوب و انجاماد
- افزایش مقاومت در محیط های قلیایی
- افزایش مقاومت شیمیایی بتن در برابر یون های زیان آور کلر، نیترات ها و سولفات ها
- پمپ پذیری آسان و کاهش استهلاک ماشین آلات

■ میزان مصرف :

نوع بسته بندی:

سطل ۲۵ کیلوگرمی

■ نکات ایمنی :

این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت بلیله شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.



میزان پهینه مصرف JS504 با توجه به آزمایش های کارگاهی و طرح اختلاط (مقدار و نوع سیمان ، شن ، ماسه، آب و مصالح دیگر) و دمای هوا و مقاومت های تعیین شده مشخص میگردد . دوز مصرف پیشنهای بین ۵ تا ۹ درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.

■ روش استفاده :

۱- به بتون آماده در تراک میکسر یا هنگام ساخت بتون به بچینگ اضافه گردد.

۲- با بخشی و یا کل آب بتون مخلوط شده و سپس به بتون اضافه گردد.

زمان اختلاط و رسیدن به رؤلولوژی مناسب برحسب حجم سیمان متغیر است. به ازی هر متر مکعب بین ۶۰ تا ۹۰ ثانیه زمان برای اختلاط مورد نیاز است.

هیچ زمان افزودنی بطور مستقیم روی سیمان و یا مصالح سنگی خشک ریخته نشود.

■ شرایط نگهداری :

دربرسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای $10-30^{\circ}C$ به مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی ژل (دوغاب غلیظ)	
خاکستری مایل به قهقهه ای	رنگ
$1/41 g/cm^3$	وزن مخصوص
ندارد	یون کلر