

مکمل بتن الیافی JS504-F

ساخت بتن پر مقاومت و نفوذ ناپذیر ، دارای استحکام فشاری و خمشی بالا

JS504-F افزودنی با خاصیت پوزولانی و به حالت ژل بوده و افزاینده خاصیت رئولوژیکی بتن در شکل خمیری برای ساخت بتن با مقاومت فشاری و خمشی بالا به کار می رود. مکانیزم عملکرد این محصول ، واکنش با هیدروکلریم آزاد شده ناشی از هیدراسیون سیمان است. وجود مواد واترپروف در این محصول بتن را بسیار نفوذ ناپذیر کرده ، دوام و پایداری آن را افزایش می دهد. الیاف بکار رفته در آن باعث افزایش مقاومت خمشی و کششی میگردد.

faslab و تصفیه خانه ها

- ۲- ساخت سازه های دریابی، اسکله، پل و سد
- ۳- افزایش دوام بتن در سازه های حجیم
- ۴- ساخت بتن های پر مقاومت
- ۵- عدم نیاز به میلگرد های حرارتی
- ۶- ساخت سازه های در مععرض حمله یون های مخرب شیمیایی و مواد خورنده

خواص واثرات :

- کاهش نسبت آب به سیمان
- کاهش عیار سیمان مصرفی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد
- افزایش روانی و کارایی بتن
- افزایش تراکم و درنتیجه دوام بتن
- افزایش مقاومت فشاری بتن بین ۳۵ تا ۷۰ درصد
- افزایش استحکام کششی و نفوذ ناپذیری بتن

منطبق با استانداردهای :

- ISIRI 6047- ISIRI490- BS EN 12390-8
- BS EN 1881-122 – ASTM C1202 –
ASTM C494

میزان مصرف :

میزان بهینه مصرف JS504-F این محصول با توجه به آزمایش های کارگاهی و طرح اختلاط (مقدار و نوع سیمان ، شن ، ماسه ، آب و مصالح دیگر) و دمای هوا و مقاومت های تعیین شده مشخص میگردد . دوز مصرف

- افزایش مقاومت در محیط های قلایی
- افزایش مقاومت شیمیایی بتن در برابر یون های زیان آور کلر، نیترات ها و سولفات ها
- پمپ پذیری آسان و کاهش استهلاک ماشین آلات

کاربرد :

- ۱- ساخت انواع مخازن ، کانالهای آب و

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	
ژل (دوغاب غلیظ)	حالت فیزیکی
خاکستری مایل به قهوه ای	رنگ
$1/36 \text{ g/cm}^3$	وزن مخصوص
ندارد	بیون کلر

پیشنهای بین ۵ تا ۹ درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.

■ روش استفاده :

- به بتن آماده در تراک میکسر یا هنگام ساخت بتن به بچینگ اضافه گردد.
- با بخشی و یا کل آب بتن مخلوط شده و سپس به بتن اضافه گردد.

■ نوع بسته بندی:

سطل ۲۵ کیلوگرمی

زمان اختلاط و رسیدن به رؤلولوژی مناسب بر حسب حجم سیمان متغیر است. به ازای هر متر مکعب بین ۶۰ تا ۹۰ ثانیه زمان برای اختلاط مورد نیاز است.

■ کات ایمنی :

این ماده آتش زا نبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت بعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

هیچ زمان افزودنی بطور مستقیم روی سیمان و یا مصالح سنگی خشک ریخته نشود.

■ شرایط نگهداری :

درسته بندی اولیه و در ابیار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای $10-30^\circ\text{C}$ به مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قبل نگهداری می باشد.

