

ابر روان کننده و کاهنده قوی آب PRG406

کاهنده شدید آب و افزایش دهنده کارایی بتن با حفظ زمان کارایی

PRG406 ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر میباشد. این محصول

کاهنده شدید نسبت آب به سیمان را داشته و افزایش دهنده کارایی بتن با حفظ زمان کارایی میباشد.

کاربرد :

- ۱- مناسب برای شرایط آب و هوایی باد خیز و گرسیر
- ۲- اجرای سازه هایی با تراکم آرماتور بالا و باریک
- ۳- ساخت بتن های پر مقاومت (HSC)
- ۴- ساخت بتن های نفوذ ناپذیر (WRC)
- ۵- ساخت بتن های خود تراکم (SSC)
- ۶- ساخت بتن های توامند (HPC)
- ۷- ساخت ملات های نیلینگ
- ۸- ساخت بتن های اکسپوز

منطبق با استانداردهای :

ISIRI 2930 – ASTM C1017 – ASTM C1017 M- ASTM C494 – EN 934

میزان مصرف :

میزان بهینه مصرف PRG406 با توجه به آزمایش های کارگاهی و طرح اختلاط (مقدار و نوع سیمان ، شن ، ماسه، آب و مصالح دیگر و دمای هوا و روش اختلاط) تعیین میگردد

خواص و اثرات:

- ۰ ساخت بتن با نسبت آب به سیمان ۴/۰ تا ۰/۵
- ۱ کاهش عیار سیمان (کاهش ترک های ناشی از خروش و انقباض بتن)
- ۲ افزایش کارپذیری و روانی بتن
- ۳ عدم ایجاد آب افتادگی و جدایی سنگدانه ها
- ۴ حفظ زمان کارایی بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه
- ۵ ساخت و حمل بتن برای مسافت های طولانی
- ۶ عدم ایجاد درز سرد
- ۷ سهولت پمپاژ بتن و عدم نیاز به ویره
- ۸ کاهش استهلاک دستگاه پمپ بتن
- ۹ کاهش نفوذ پذیری یون های زیان اور مانند کلر و سولفات
- ۱۰ امکان استفاده هم زمان با میکرو سیلیسیم ، سیمان سرباره و خاکستر بادی
- ۱۱ افزایش چسبندگی بتن به آرماتور
- ۱۲ افزایش مقاومت فشاری بتن
- ۱۳ دکفره سیستم قالبندی بین ۲۰ تا ۲۴ ساعت بعد از بتن ریزی

ساخت قابل نگهداری می باشد.

دوز مصرف پیشنهای بین ۰/۲ تا ۱ درصد وزن سیمان و مواد جایگزین سیمان (سیمان سرباره ، میکروسیلیس و خاکستر بادی) میباشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مایع	حالت فیزیکی
قهقهه ای روش	رنگ
$1/12 \text{ g/cm}^3$	وزن مخصوص
ندارد	بیون کلر

■ نوع بسته بندی:
گالن ۲۰ و مخزن ۱۱۰۰ کیلوگرمی

نکات ایمنی:

این ماده آتش زانبوده و برای محیط زیست مضر نمی باشد. از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با چشم با آب شیرین فراوان شست و شو داده شود. هنگام کار استفاده از عینک محافظ و دستکش توصیه می گردد. در صورت بليده شدن فورا به پزشك مراجعه شود.

روش استفاده :

۱- افزودنی پس از اختلاط کامل دیگر مواد، به همراه آب به بتن اضافه گردد.
۲- به بتن آماده در تراک میکسر یا هنگام ساخت بتن به بچینگ اضافه گردد.
هیچ زمان افزودنی بطور مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود.
زمان اختلاط و رسیدن به رؤولوژی مناسب بر حسب حجم سیمان متغیر است. به ازای هر متر مکعب بین ۶۰ تا ۹۰ ثانیه زمان برای اختلاط مورد نیاز است.

شرايط نگهداري :

در بسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای $10-30^\circ$ به مدت یک سال پس از تاریخ

