

## ابر روان کننده و کاهنده قوی آب PCN300

کاهنده شدید آب ، افزایش مقاومت نهایی و اسلامپ بتن

PCN300 ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات با کاهنگی شدید نسبت آب به سیمان بوده و باعث افزایش کارایی بتن میگردد. این محصول نقش بسیار مهمی در مقاومت نهایی و افزایش اسلامپ بتن دارد. این محصول در نوع دیرگیر(PCR300) زودگیر (PCA300) بنا به شرایط جوی و فصلی سال تولید و عرضه میگردد.

۲- اجرای سازه هایی با تراکم آرماتور بالا

(HSC) ۳- ساخت بتن های پر مقاومت

۴- ساخت بتن های خود تراکم (SSC)

۵- ساخت بتن های توانمند (HPC)

۶- ساخت ملات های نیلینیگ

۷- ساخت بتن های اکسپوز

■ منطبق با استانداردهای :

ISIRI 2930 – ASTM C1017 – ASTM

C1017 M- ASTM C494 – EN 934

■ میزان مصرف :

میزان بهینه مصرف PCN300 با توجه با

آزمایش های کارگاهی و طرح اختلاط ( مقدار

ونوع سیمان ، شن ، ماسه ، آب و مصالح دیگر

و دمای هوا و روش اختلاط ) تعیین میگردد.

دوز مصرف پیشنهای بین ۰/۳ تا ۱ درصد

وزن سیمان و مواد جایگزین سیمان ( سیمان

■ خواص و اثرات:

۰ ساخت بتن با نسبت آب به سیمان ۴/۰

۰/۵ تا

کاهش عیار سیمان

۰ افزایش کاربودیری و روانی بتن (ایجاد سیالیت پیش از گیرش)

۰ عدم ایجاد آب افتادگی و جدایی سنگدانه ها

۰ افزایش انسجام و اسلامپ بتن

۰ حفظ کارایی مناسب

۰ سهولت پمپاژ بتن

۰ عدم نیاز به ویره

۰ کاهش نفوذپذیری یون های زیان آور مانند کلر و سولفات

۰ افزایش چسبندگی بتن به آرماتور

■ کاربرد :

۱- مناسب برای بتن ریزی در مناطق معتدل

| مشخصات فیزیکی و شیمیایی |             |
|-------------------------|-------------|
| مایع                    | حالت فیزیکی |
| قهوه ای روش             | رنگ         |
| ۱/۱۱g/cm <sup>۳</sup>   | وزن مخصوص   |
| ندارد                   | بیون کلر    |

سرباره ، میکروسیلیس و خاکستر بادی) میباشد.

### ■ روش استفاده :

۱- افروزنی پس از اختلاط کامل دیگر مواد ، به همراه آب به بتن اضافه گردد.

۲- به بتن آماده در تراک میکسر یا هنگام ساخت بتن به بچینگ اضافه گردد.

هیچ زمان افزودنی بطور مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود.

زمان اختلاط و رسیدن به رئولوژی مناسب بر حسب حجم سیمان متغیر است. به ازای هر متر مکعب بین ۶۰ تا ۹۰ ثانیه زمان برای اختلاط مورد نیاز است.

### ■ شرایط نگهداری :

درسته بندی اولیه و در انبار سر پوشیده به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای ۱۰-۳۰° C به مدت یک سال پس از تاریخ ساخت قابل نگهداری می باشد.

